

ENVIROBASE[®]

HIGH PERFORMANCE

TONEFARVER

Optegnet på hjul	Base	Beskrivelse	Egenskaber	Til brug i		
				Solid farver	Mica/Metal	% maks.
	T400	White	Ren, stærk hvid. Brug T402 ved under 5 %.	X	(X)	5-100 %
	T401	Ultra Fine White	Mikroniseret hvid bruges både til at justere flop og som værktøj til at matche visse OE-frosteffekter i mica-/metalfarver. Gullig hvid. Giver en blålig flop.		X	0-25 %
	T402	Trace White	Ren svag hvid. Svag version af T400.	X	X	0-10 %
	T404	Trace Blue Black	Svag blålig sort. Svag version af T406.	X	X	0-10 %
	T405	Graphite Black	Giver et tåget/silkeagtig udseende.		X	0-75 %
	T406	Blue Black	Stærk blålig sort. Brug T404 ved under 1 %.	X	X	1-100 %
	T407	Jet Black	Stærk sort anbefales, når der kræves mørke, dybe flop-farver i både solid og mica-/metalfarver.	X	X	0-100 %
	T409	Deep Black	Mørkgullig sort bruges i både solid og mica-/metalfarver. Mere blålig nuance end T407.	X	X	0-100 %
X	T411	Blue	Ren rødlig blå.	X	X	0-80 %
X	T412	Transparent Blue	Højtransparent blå. Giver en grønlig flop. Brug T415 ved under 1 %.	X	X	2-90 %
X	T413	Bright Blue	Grønlig blå med rødlig flop.	X	X	0-80 %
X	T414	Rich Blue	Ekstrem rødlig blå.	X	X	0-80 %
X	T415	Trace Blue	Svag blå. Giver en grønlig flop. Svag version af T412.	X	X	0-10 %
X	T420	High Strength Blue	Neutral blå med grønlig flop.	X	X	0-80 %
X	T421	Olive	Grønlig gul bruges primært i metalfarver. Kan bruges i solid farver, men ikke som primær farve.	(X)	X	0-60 %
X	T422	Yellow Oxide	Ikke-transparent oxid gul til solid farver. Bruges i nogle metalfarver til justering af flop. Brug T423 ved under 1 %.	X	(X)	2-100 %
X	T423	Trace Yellow Oxide	Svag version af T422.	X	(X)	0-10 %
X	T425	Permanent Yellow	Grønlig gul, mere rød end T421.	X	(X)	0-80 %
X	T426	Warm Yellow	Rødlig gul, bruges primært i metalfarver. Giver en grønlig flop.	(X)	X	0-75 %
X	T427	Yellow	Klar rødlig gul til solid farver. Bruges i nogle metalfarver til floptone. Blyfri.	X	(X)	0-100 %
X	T428	Verdant Yellow	Klar grønlig gul til solid farver. Bruges i nogle metalfarver til grønlig flop. Blyfri.	X	(X)	0-100 %
X	T429	Transparent Golden Yellow	Svag, snavset gul. Bruges i mica-/metalfarver.		X	0-60 %
X	T430	High Strength Transparent Green	Gullig grøn til solid og metalfarver.	X	X	0-80 %
X	T431	High Strength Phthalo Green	Blålig grøn til solid og metalfarver.	X	X	0-80 %
X	T432	Transparent Red	Transparent jernoxid bruges til at skabe det rødgyldne udseende, primært i beige mica-/metalfarver.	(X)	X	0-60 %
X	T433	Brilliant Orange	Klar orange til solid farver. Bruges i nogle metalfarver til justering af flop. Blyfri.	X	(X)	0-90 %
X	T435	Salmon Red	Gullig rød.		X	0-70 %
X	T436	Red Oxide	Dækkende oxid rød. Bruges i nogle metalfarver til justering af flop. Brug T440 ved under 1 %.	X	(X)	2-100 %
X	T438	Rose	Magentafarve, der giver en blålig rød, når den bruges i mica-/metalfarver. Bruges normalt ikke i solid farver.	(X)	X	0-80 %
X	T439	Organic Maroon	Gullig perylen maroon bruges primært i mica-/metalfarver.	(X)	X	0-70 %
X	T440	Trace Red Oxide	Svag oxid rød. Svag version af T436.	X	(X)	0-10 %
X	T441	Carmine	Klar rød bruges i metalfarver. Bruges sjældent i solid farver.		X	0-70 %
X	T442	Brown	Mørk og gullig flop. Bruges i metalfarver.		X	0-60 %
X	T443	Violet	Transparent violet til solid og metalfarver.	X	X	0-90 %
X	T444	Bordeaux	Halvtransparent blålig rød.	X	X	0-85 %
X	T445	Transparent Magenta	Renere, mere transparent magenta, der giver en mere blå og dyb flop end T438. Bruges i mica-/metalfarver.		X	0-80 %
X	T447	Bright Red	Gullig rød til solid farver. Bruges i metalfarver til at justere flop.	X	(X)	0-100 %
X	T448	Russet	Snavset blålig perylen maroon bruges i både solid og mica-/metalfarver.	X	X	0-80 %

MICA TONER

Base	Beskrivelse	Egenskaber	Perlemorsstørrelse				% maks.
			Ekstra stor	Stor	Fin	Ekstra fin	
T451	Extra Fine White Pearl	Hvid overflade, giver meget lys flop.				X	0-90 %
T452	Fine White Pearl	Renere end T451, giver lysere flop end T453.			X		0-90 %
T453	White Pearl	Renere end T452, giver mørkere flop end T452.		X			0-90 %
T454	Bright Red Pearl	Klar rød overflade, giver mørkere flop end T462.		X			0-70 %
T455	Fine Blue Pearl	Blå overflade, giver en flop med en neutral, let gullig tone, der er lysere end T456.			X		0-70 %
T456	Blue Pearl	Blå overflade, giver en flop med en neutral, let gullig tone.		X			0-70 %
T457	Green Pearl	Grøn overflade, giver en flop med en neutral, let rødlig tone.		X			0-70 %
T458	Blue-Green Pearl	Blågrøn overflade, giver en flop med en gullig nuance.		X			0-70 %
T459	Copper Pearl	Kobber overflade, giver flop med en mørk kobbernuance.		X			0-70 %
T460	Yellow Pearl	Gul overflade, giver en flop med en neutral, let blålig tone.		X			0-80 %
T461	Golden Yellow Pearl	Guldgul overflade, giver en rødlig flop.		X			0-70 %
T462	Fine Red Pearl	Rød overflade, giver en flop med lysere rød tone.			X		0-70 %
T465	Red Pearl	Rød magenta overflade, giver en flop med en neutral, let grønlig tone.		X			0-70 %
T466	Orange Pearl	Orange overflade, giver en flop med en neutral, let gullig tone.		X			0-70 %
T468	Violet Pearl	Violet overflade, giver en flop med en neutral, let gullig tone.		X			0-70 %
T4000	Crystal Silver	Funklende klar hvid effekt, samme farve som T453.	X				0-70 %
T4001	Sunbeam Gold	Funklende klar gylden effekt, samme farve som T460.	X				0-70 %
T4002	Radiant Red	Funklende klar rød effekt, samme farve som T454.	X				0-70 %
T4003	Galaxy Blue	Funklende klar blå effekt, samme farve som T456.	X				0-70 %
T4004	Stellar Green	Funklende klar grøn effekt, samme farve som T457.	X				0-70 %
T4005	Solaris Red	Funklende klar magentarød effekt, samme farve som T465.	X				0-70 %
T4006	Fireside Copper	Funklende klar kobbereffekt.	X				0-70 %

ALUMINIUMSTONER

Base	Beskrivelse	Egenskaber	Aluminiumstørrelse				% maks.
			Grov	Medium	Fin	Ekstra fin	
T471	Extra Fine Metallic	Ekstra fin metallic med lys flop.				X	0-100 %
T472	Fine Lenticular Metallic	Fin klar metallic med mørkere flop end T471.				X	0-100 %
T473	Medium Metallic	Medium grå metallic med lys flop.		X			0-100 %
T474	Fine Metallic	Fin grå metallic med lys flop.			X		0-100 %
T475	Medium Lenticular Metallic	Medium klar metallic med mørkere flop end T473.			X		0-100 %
T476	Coarse Lenticular Metallic	Grov linsefarvet metallic med mørkere flop end T477.		X			0-100 %
T477	Extra Coarse Metallic	Ekstra grov metallic med mørk flop.	X				0-100 %
T479	Coarse Silver Dollar Metallic	Meget klar mediumgrov metallic med mørk flop.		X			0-100 %
T489	Medium Metallic Gold	Medium gylden aluminiumsflage.		X			0-100 %

